



PAROC XST 013

Tätningstejp

Produktbeskrivning

Åldersbeständig, flexibel och elastisk PE-folie med ett polyakryllim med mycket hög vidhäftningsförmåga. En polyamid-fiberarmering är inbäddad i limmet som förstärker tejen och förhindrar översträckning under applicering. På baksidan finns en skyddsfilm.

Användningsområde

Enkelhäftande tejp för skarvning och lagning av plastfolie och vindsydd. Klarar omlottejping.

Temperatur

En optimal temperatur för montage av tejp är över +5 °C. Under denna temperatur försämras vidhäftningsförmågan kraftigt på de flesta tejper. Detta är mycket betydelsefullt eftersom värmen inte skall sättas på innan plastfolien är monterad och tätad. I samtliga fall skall tejpens hela yta utsättas för tryck och ytan som skall tejpas måste vara ren, fettfri och torr. Vid applicering är det viktigt att tejen får 100 % kontakt och fullt fäste mot underlaget. Detta är speciellt viktigt vid applicering i kyla som också kräver större noggrannhet. När produkten sitter uppe klarar den temperaturdifferenser på -40 °C till +80 °C.

Beständighet

Det är mycket viktigt att tejen fungerar fullt ut under hela byggnadens livslängd. PAROC tejper för tätning är provade med avseende på detta. De är UV-resistenta samt mycket motståndskraftiga mot mjukgörare i plaster.

Format

Produkt	Längd x Bredd x Tjocklek mm
---------	-----------------------------

Tätningstejp

25000 x 60 x 0,35

Brukstemperatur

-40 °C till +80 °C

Appliceringstemperatur

Optimalt > +5 °C

Förvaring

Rumstemperatur

Hållfasthet

Dragbrotstyrka: ≥ 50 N/25 mm
Vidhäftning: ≥ 40 N/25 mm

Färg

Röd och vit

Godkännande

Lufttätthet enligt DIN 4108 del 7.

Innehåll

10 rullar/kartong

Förpackning

Kartong

Samlastning

Produkten kan samlastas med det övriga sortimentet till lager eller byggplats. Detta innebär färre transporter och bidrar till att minimera fraktkostnaderna. Minskade kostnader för order- och fakturahantering, lossningar etc.

Studera alltid våra arbetsanvisningar. Finns att ladda ner på vår hemsida.

Mer detaljerade uppgifter angående produkter, paket- och pallinnehåll finns på vår hemsida

www.paroc.se

PAROC AB Byggisolering Sverige, 541 86 Skövde, Tel 0500-46 90 00, Fax 0500-46 95 89, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter och är gällande ända tills att den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr hittar du dock alltid på www.paroc.se. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena.

Redovisade byggkonstruktioner utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti då vi ej har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer samt utförandemomenten i byggprocessen.

Vi reserverar oss dessutom för om vår rekommenderade konstruktion eventuellt inte skulle generera förväntade värden vid en beräkning eller mätning av byggnadens energigtåg. Detta eftersom energigtågen är beroende bl a av valt energisystem och dess funktion.

På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial.

Byggboken

på Paroc.se

Maj 2011