



PAROC XST 100

FlexWrap NF

Produktbeskrivning

Ett tøjbart och flexibelt band som består av tre delar; en veckad Tyvekduk som ger ett luft- och vattentätt skikt, butylmassa för vidhäftning och en skyddsfilm av silikoniserat papper.

Användningsområde

Tøjbar och flexibel tejp bestående av Tyvek duk och butylmassa med skyddsfilm. För tätning på membran runt till exempel takkupor, dörr- och fönsterkarmar, skorstenar, rörgenomföringar och andra oregelbundna former. Vid montaget slätas alla luftbubblor ut och i vissa fall måste teipen fixeras med tätningsmassa eller läkt. Efter montage så måste FlexWrap NF täckas inom 4 månader av lämpligt byggmaterial.

Format

Produkt	Längd x Bredd x Tjocklek mm
---------	-----------------------------

FlexWrap NF	22900 x 152 x 1,6 22900 x 228 x 1,6
-------------	--

Vikt

ca 1400 g/m²
4,9 kg/rulle i bredd 152 mm
7,3 kg/rulle i bredd 228 mm

Tøjbarhet

ca 160 %
(2,6 x ursprungslängd)

Brukstemperatur

-30 °C till +80 °C (temporärt 100 °C)

Appliceringstemperatur

> 0 °C

Brandklassificering

Euroklass E

UV-beständighet

4 månader

Lagring

24 månader, torrt och frostfritt i oöppnad originalförpackning i temperatur mellan +5 °C till +25 °C och utan direkt solljus.

Förpackning

Kartong
– Rulle

Samlastning

Produkten kan samlastas med det övriga sortimentet till lager eller byggplats. Detta innebär färre transporter och bidrar till att minimera fraktkostnaderna. Minskade kostnader för order- och fakturahantering, lossning etc.

Studera alltid våra arbetsanvisningar. Finns att ladda ner på vår hemsida.

Mer detaljerade uppgifter angående produkter, paket- och pallinnehåll finns på vår hemsida

www.paroc.se

PAROC AB Byggisolering Sverige, 541 86 Skövde, Tel 0500-46 90 00, Fax 0500-46 95 89, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter och är gällande ända tills att den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr hittar du dock alltid på www.paroc.se. Vi tar inget ansvar för om våra produkter används utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena.

Redovisade byggkonstruktioner utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti då vi ej har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer samt utförandemomenten i byggprocessen.

Vi reserverar oss dessutom för om vår rekommenderade konstruktion eventuellt inte skulle generera förväntade värden vid en beräkning eller mätning av byggnadens energitåg. Detta eftersom energitågen är beroende bl a av valt energisystem och dess funktion.

På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och Anpassningar i våra informationsmaterial.

Byggboken

på Paroc.se

Maj 2011