

Tätningband PAROC XSS 005



Användningsområde

Mycket elastisk och formbar remsa för tätning kring genomföringar och kanter. Kan även användas för tätning mellan plastfolier.

Produktdata

Åldersbeständigt butylgummi med skyddspapper.

Format

Längd: 10 m
Bredd: 50 mm

Tjocklek

2 mm

Hållfasthet

Skjuvhållfasthet (ASTM D-1002):
94 N/625 mm²

Brukstemperatur

-40 °C till +90 °C

Appliceringstemperatur

Optimalt +10 °C till +25 °C men kan appliceras ner till +4 °C.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur.

Färg

Svart

Förpackning

12 rullar/kartong

Arbetsanvisning

Arbetsanvisning nr 3050.

Godkännanden

P-märkt nr 0276/08

Beständighet

Resistent mot UV-ljus samt mjukgörare.

PAROC Tätningsband

Fördelar

Parocs byggprodukter kan samlas med det övriga sortimentet till lagret eller byggplatsen. Detta innebär färre transporter och bidrar till att minimera fraktkostnaderna. Dessutom minskar arbete och kostnader för order- och fakturahantering, lossningar etc.

■ Elasticitet

Tätningbandet har en unik förmåga att töjas flera hundra procent utan att tappa varken häft- eller tätningsegenskaper. Det här gör att produkten är särskilt lämpad som tätning kring genomföringar, kanter och hörn. Den smiter åt kring ojämnheter och vinklar utan att behöva läggas i flera lager.

■ Vidhäftning

Det viktigaste med tätning kring genomföringar i plastfolien är att produkten inte bara fäster bra vid monteringen utan att den även sitter fortsatt bra under byggnadens hela livslängd. Paroc Tätningsband har just de egenskaperna som krävs och stannar i önskad form efter det att den applicerats.

■ Beständighet

Paroc Tätningsband är åldersbeständig och motståndskraftig mot mjukgörare i plaster. Den är även UV-resistent men skall inte monteras så att den utsätts för konstant solljus.



För mer information besök vår hemsida www.paroc.se



PAROC AB Byggisolering Sverige, 541 86 Skövde, Tel 0500-46 90 00, Fax 0500-46 95 89, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter och är gällande ända tills att den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr hittar du dock alltid på www.paroc.se. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena.

Redovisade byggkonstruktioner utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti då vi ej har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer samt utförandemomenten i byggprocessen.

Vi reserverar oss dessutom för om vår rekommenderade konstruktion eventuellt inte skulle generera förväntade värden vid en beräkning eller mätning av byggnadens energiåtgång. Detta eftersom energiåtgången är beroende bl a av valt energisystem och dess funktion.

På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial.