



PAROC XSS 200

illmod trio

Produktbeskrivning

illmod trio är ett förkomprimerat tätningsband med flera funktioner.

Användningsområde

Avsett för luft- och slagregnstätning av fönster och anslutningar i byggnationer ovan jord och har samtidigt värmeisolerande egenskaper över hela byggdjupet. illmod trio är ångdiffusionsöppen enligt principen "invändigt tätare än utvändigt" och har utvecklats för snabb och säker tätning vid montering av fönster och dörrar. När illmod trio klistrats fast kan fönstret passas in i öppningen och fästas. Några fler arbetsmoment behövs inte.

Material

Flexibelt impregnerat polyuretanskum med öppna celler. Ångspärrfunktion genom impregnering på ena sidan.

Format

Bredd mm	Fogbredd mm	Rullängd m
58	7-15	6,0
58	10-20	4,5
88	7-15	6,0
88	10-20	4,5

Byggmaterialklass

DIN 4102, B2 (normalantändlig)

Värmeledningstal

DIN 52612, $\lambda = 0,048 \text{ W/m}^2\text{K}$

U-värde

58 mm $0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

88 mm $0,50 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Ånggenomgångsmotstånd

EN ISO 12572, $\mu \leq 100$

Genomsläpplighet

EN 1026, $\alpha \leq 0,1 \text{ m}^3/[\text{h}^*\text{m}^*(\text{daPan})\text{n}]$

Slagregnstäthet

EN 1027, 600 Pa.

Bullerdämpning

EN ISO 717-1, 45 dB i 10 mm fog.

Kompatibilitet med andra byggmaterial:

DIN 18542. Gör prov om bandet skall anslutas mot material med lösningsmedel eller mjukgörare.

Temperaturbeständighet

-30 °C till +80 °C

Kulör

Antrasit/ljusgrå insida.

Lagringstid

9 månader

Lagringstemperatur

+1 °C till +20 °C

Förpackning

Rullar i kartong.

Samlastning

Produkten kan samlastas med det övriga sortimentet till lager eller byggplats. Detta innebär färre transporter och bidrar till att minimera fraktkostnaderna. Minskade kostnader för order- och fakturahantering, lossning etc.

Studera alltid våra arbetsanvisningar. Finns att ladda ner på vår hemsida.

Mer detaljerade uppgifter angående produkter, paket- och pallinnehåll finns på vår hemsida

www.paroc.se

PAROC AB Byggisolering Sverige, 541 86 Skövde, Tel 0500-46 90 00, Fax 0500-46 95 89, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter och är gällande ända tills att den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr hittar du dock alltid på www.paroc.se. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena.

Redovisade byggkonstruktioner utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti då vi ej har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer samt utförandemomenten i byggprocessen.

Vi reserverar oss dessutom för om vår rekommenderade konstruktion eventuellt inte skulle generera förväntade värden vid en beräkning eller mätning av byggnadens energigtång. Detta eftersom energigtången är beroende bl a av valt energisystem och dess funktion.

På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial.